

中华人民共和国国家标准

GB ××××—××××

食品安全国家标准

食品添加剂 微晶纤维素

(草案)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

前　　言

本标准代替GB 1886.103-2015《食品安全国家标准 食品添加剂 微晶纤维素》。

本标准与GB 1886.103-2015相比，主要变化如下：

- 修改了鉴别试验，增加红外光谱鉴别；
- 增加了聚合度指标及检验方法；
- 修改了含量检验方法中的公式；
- 修改了铅（Pb）的检验方法；
- 增加了砷（As）、镉（Cd）、汞（Hg）、重金属、氯化物、醚中溶解物、电导率指标及检验方法；
- 增加了附录B、附录C。

食品安全国家标准

食品添加剂 微晶纤维素

1 范围

本标准适用于以纤维植物原料与无机酸捣成浆状，制成 α -纤维素，再经处理使纤维素部分分解聚，然后再除去非结晶部分并提纯而制得的食品添加剂微晶纤维素。

2 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量


2.1 化学名称

微晶纤维素

2.2 分子式

$(C_6H_{10}O_5)_n$

2.3 结构式



2.4 相对分子质量

$(162.14)_n$ (按2018年国际相对原子质量)

3 技术要求

3.1 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	要 求	检 验 方 法
色 泽	白色或近乎白色	
状 态	细小粉末	取适量试样置于洁净透明的玻璃器皿中，在自然光下观察其色泽和状态

3.2 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检 验 方 法
微晶纤维素含量（以碳水化合物计，以干基计），w/%	97.0~102.0	附录 A 中 A.4
聚合度 ≤	350	附录 A 中 A.5
pH	5.0~7.5	附录 A 中 A.6
干燥减量，w/% ≤	7.0	GB 5009.3 直接干燥法 ^a
灼烧残渣，w/% ≤	0.05	GB/T 9741
水溶物，w/% ≤	0.24	附录 A 中 A.7
铅(Pb)/mg/kg ≤	2.0	GB 5009.12 或 GB 5009.75
砷(As)/mg/kg ≤	3	GB 5009.11 或 GB 5009.76
镉(Cd)/mg/kg ≤	1.0	GB 5009.15
汞(Hg)/mg/kg ≤	1.0	GB 5009.17
重金属/mg/kg ≤	10	GB 5009.74
氯化物，w/% ≤	0.03	附录 A 中 A.8
醚中溶解物，w/% ≤	0.05	附录 A 中 A.9
电导率μS/cm ≤	75	附录 A 中 A.10

^a 干燥温度为 105 °C±2 °C。

附录 A

检验方法

A. 1 安全提示（或警示）

本标准的检验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性，操作时应采取适当的安全和健康措施。如溅到皮肤上应立即用水冲洗，严重者应立即治疗。使用易燃品时，严禁使用明火加热。

A. 2 一般规定

本标准所用试剂和水，除非特别说明，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。试验中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在未注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602和GB/T 603的规定制备。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

A. 3 鉴别试验

A. 3. 1 试剂和材料

A. 3. 1. 1 碘化钾。

A. 3. 1. 2 碘试液：称取碘 13.0 g，加碘化钾 36.0 g 与水 50 mL 溶解后，加入 3 滴盐酸，用水稀释至 1000 mL。

A. 3. 2 仪器和设备

A. 3. 2. 1 天平：感量为 0.01 g。

A. 3. 2. 2 空气喷嘴筛（或相当）。

A. 3. 2. 3 高速搅碎机：转速 18000 r/min 以上。

A. 3. 3 分析步骤

A. 3. 3. 1 溶解性

不溶于水、烯酸、稀碱溶液和大多数有机溶剂。

A. 3. 3. 2 悬浮性鉴别

称取 20 g 试样，精确至 0.01 g，用 38 μm 的空气喷嘴筛（或相当）过筛 5 min。若未过筛量大于 5 %，则将 30 g 试样溶于 270 mL 水中；否则将 45 g 试样溶于 255 mL 水中。此为试样溶液。将试样溶液在高速捣碎机（18000 r/min 以上）中混合 5 min。量取 100 mL 该混合溶液，移入 100 mL 刻度量筒中，静置 3 h。溶液表面应有白色、不透明、无气泡的上层分散液（保留此分散液用于淀粉鉴别 A.3.3.3）出现。

A. 3. 3. 3 淀粉鉴别

量取 20 mL 鉴别试验 A.3.3.2 中的分散液，加入几滴碘试液，应无紫色至蓝色或蓝色出现。

A. 3. 3. 4 红外光谱鉴别

按GB/T 6040采用溴化钾压片法进行试验，试样的红外光谱应与微晶纤维素标准参考图谱（见附录B）一致。

A. 4 微晶纤维素含量（以碳水化合物计，以干基计）的测定

A. 4. 1 方法提要

在硫酸介质中，微晶纤维素被重铬酸钾氧化，用硫酸亚铁铵标准溶液返滴定过量的重铬酸钾溶液，计算出试样中的微晶纤维素含量。

A. 4. 2 试剂和材料

A. 4. 2. 1 硫酸。

A. 4. 2. 2 重铬酸钾溶液: 25 g/L。称取 25g 重铬酸钾, 溶于 1000 mL 水中, 摆匀。

A. 4. 2. 3 硫酸亚铁铵标准滴定溶液: $c[(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2]=0.1 \text{ mol/L}$ 。

A. 4. 2. 4 1,10-菲罗啉-亚铁指示液。

A. 4. 3 仪器和设备

A. 4. 3. 1 天平: 感量为 0.1 mg。

A. 4. 4 分析步骤

称取约 125 mg 试样, 精确至 0.1 mg, 用约 25 mL 水将其移入 300 mL 锥形烧瓶中。加入 50.0 mL 重铬酸钾溶液, 混合, 然后缓缓加入 100 mL 硫酸并加热至沸。移去热源, 于室温下静置 15 min, 于水浴中冷却后移入 250 mL 容量瓶中, 用水稀释至将近刻度, 冷却至室温, 再用水稀释定容, 混匀。量取该液 50.0 mL, 加 2 滴~3 滴 1,10-菲罗啉-亚铁指示液, 用 0.1 mol/L 硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定至红褐色为终点, 记录所耗体积。

同时进行空白试验, 记录 0.1 mol/L 硫酸亚铁铵标准滴定溶液的消耗体积。

A. 4. 5 结果计算

微晶纤维素含量(以碳水化合物计, 以干基计)的质量分数 w_1 , 数值以%表示, 按式(A.1)计算:

$$w_1 = \frac{c \times (V_1 - V_2) \times 6.75 \times 250}{m_1 \times 50 \times (1 - w_2)} \times 100\% \quad (\text{A.1})$$

式中:

c —— 硫酸亚铁铵标准滴定溶液的浓度, 单位为摩尔每升 (mol/L);

V_1 —— 空白试验消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积, 单位为毫升 (mL);

V_2 —— 试样消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积, 单位为毫升 (mL);

m_1 —— 试样的质量, 单位为毫克 (mg);

w_2 —— 试样的干燥减量, %;

6.75 —— 每毫摩尔硫酸亚铁铵标准滴定溶液($\text{C}[(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2]$)相当的 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ 的毫克数;

50 —— 移取试样溶液的体积, 单位为毫升 (mL);

250 —— 试样溶液定容的体积, 单位为毫升 (mL)。

试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得大于算数平均值的 1 %。

A. 5 聚合度的测定

A. 5. 1 试剂和材料

A. 5. 1. 1 双氢氧化乙二胺铜溶液: 1.0 mol/L。称取 21.8 g 双氢氧化乙二胺铜, 溶于水, 稀释至 100 mL。

A. 5. 1. 2

A. 5. 2 仪器和设备

A. 5. 2. 1 天平: 感量为 0.1 mg。

A. 5. 2. 2 恒温水浴锅(缸)。

A. 5. 2. 3 氮吹仪。

A. 5. 2. 4 乌氏黏度计: 毛细管内径分别为 0.5 mm~0.6 mm、0.7 mm~1.0 mm。

A. 5. 2. 5 秒表。

A. 5. 3 分析步骤

称取约1.3 g样品，精确至0.1 mg，置于具塞锥形瓶中，加入25 mL水，振摇使微晶纤维素分散并湿润，通入氮气以排除瓶中的空气，在保持通氮气的情况下，加入1.0 mol/L双氢氧化乙二胺铜溶液25 mL，出去氮气管，密塞，强力振摇，使微晶纤维素溶解，作为试样溶液。取该试样溶液适量，置于25 °C±0.1 °C水浴中，约5 min后，转移至乌氏黏度计(毛细管内径0.7 mm~1.0 mm，选用适宜黏度计常数 K_1)中，在25 °C±0.1 °C水浴中测定，记录溶液流经乌氏黏度计上下两个刻度之间的时间 t_1 ，按式(A.2)计算试样溶液的运动黏度 ν_1 ：

$$\nu_1 = t_1 \times K_1 \dots \quad (\text{A.2})$$

式中：

t_1 —— 溶液流经乌氏黏度计上下两刻度的时间，单位为秒(s)；

K_1 —— 黏度计常数。

分别量取0.1 mol/L双氢氧化乙二胺铜溶液与水各25 mL混合，作为空白溶液，用乌氏黏度计(毛细管内径0.5~0.6 mm，选用适宜黏度计常数 K_2 ， K_2 约为0.01)同法测定记录流经时间 t_2 。空白溶液的运动黏度 ν_2 按式(A.3)计算：

$$\nu_2 = t_2 \times K_2 \dots \quad (\text{A.3})$$

式中：

t_2 —— 溶液流经乌氏黏度计上下两刻度的时间，单位为秒(s)；

K_2 —— 黏度计常数。

按式(A.4)计算出相对黏度 η_{rel} ：

$$\eta_{\text{rel}} = \frac{\nu_1}{\nu_2} \dots \quad (\text{A.4})$$

A.5.4 结果计算

根据式(A.4)计算的相对黏度值(η_{rel})，查特性黏度表(附录C)得到特性黏度 $[\eta]C$ ，按式(A.5)计算聚合度P。

$$P = \frac{95 \times [\eta]C}{m_2 \times (1 - w_2)} \dots \quad (\text{A.5})$$

式中：

$[\eta]C$ —— 经查特性黏度表(附录C)得到的特性黏度；

m_2 —— 试样的质量，单位为克(g)；

w_2 —— 试样的干燥减量，%；

95 —— 常数。

A.6 pH 的测定

A.6.1 仪器和设备

A.6.1.1 天平：感量为0.01 g。

A.6.1.2 酸度计。

A.6.1.3 离心机。

A.6.2 分析步骤

称取5 g试样，精确至0.01 g，加40 mL水，振摇20 min，离心分离。待测液用pH计按GB/T 9724规定的方法测定上清液的pH。

A. 7 水溶物的测定

A. 7. 1 试剂和材料

中速定性滤纸。

A. 7. 2 仪器和设备

A. 7. 2. 1 天平：感量为 0.1 mg。

A. 7. 2. 2 电热恒温干燥箱：控温范围为 105 °C ± 2 °C。

A. 7. 2. 3 恒温水浴锅。

A. 7. 3 分析步骤

称取试样 5 g，精确至 0.1 mg，与 80 mL 水混匀，此为试样溶液。振摇试样溶液 10 min，将试样溶液经滤纸滤入已知重量的蒸发皿中，滤液于蒸气浴上蒸发至干，再在 105 °C ± 2 °C 下干燥 1 h，在干燥器内冷却后称量。

A. 7. 4 结果计算

水溶物的质量分数 w_3 ，数值以 % 表示，按公式 (A.6) 计算：

$$w_3 = \frac{m_4 - m_5}{m_3} \times 100\% \quad (\text{A.6})$$

式中：

m_4 —— 干燥后蒸发皿连同干燥物的总质量，单位为克 (g)；

m_5 —— 蒸发皿的质量，单位为克 (g)；

m_3 —— 试样的质量，单位为克 (g)。

试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于 0.1 %。

A. 8 氯化物的测定

A. 8. 1 试剂和材料

A. 8. 1. 1 具塞比色管：50 mL。

A. 8. 1. 2 硝酸溶液：13 %。

A. 8. 1. 3 硝酸银溶液： $c(\text{AgNO}_3)=0.1 \text{ mol/L}$ 。

A. 8. 1. 4 氯化物标准溶液 I：0.1 mg/mL。

A. 8. 1. 5 氯化物标准溶液 II：0.01 mg/mL。吸取氯化物标准溶液 I 10 mL，置于 100 mL 容量瓶中，加水稀释至刻度。

A. 8. 2 仪器和设备

A. 8. 2. 1 天平：感量为 0.01 g。

A. 8. 3 分析步骤

称取试样 0.1 g，精确至 0.01 g，加水 35 mL 使其溶解，过滤，将滤液置于 50 mL 比色管中，加 10 mL 硝酸溶液，作为试样溶液。

量取 0.30 mL 氯化物标准溶液 II 置于另一只 50 mL 比色管中，加硝酸溶液 10 mL，加水使成 40 mL，作为标准对照溶液。

在试样溶液与标准对照溶液中分别加入硝酸银溶液 1.0 mL，用水稀释至 50 mL，摇匀，避光。

光静置5 min，在黑色背景下比较两个溶液的浊度，试样溶液浊度不应超过标准对照溶液的浊度。

A.9 醚中溶解物的测定

A.9.1 试剂和材料

A.9.1.1 乙醚（不含过氧化物）。

A.9.2 仪器和设备

A.9.2.1 天平：感量为0.1 mg。

A.9.2.2 电热恒温干燥箱：控温范围为105 °C±2 °C。

A.9.3 分析步骤

称取试样10 g，精确至0.1 mg，置于内径约为20 mm的玻璃柱中，用50 mL不含过氧化物的乙醚洗脱柱子，收集洗脱液置于105 °C干燥至恒重的蒸发皿中挥发至干，在105 °C干燥至恒重，在干燥器内冷却后称量。

A.9.4 结果计算

醚中溶解物的质量分数 w_4 ，数值以%表示，按公式（A.7）计算：

$$w_4 = \frac{m_7 - m_8}{m_6} \times 100\% \quad (\text{A.7})$$

式中：

m_7 ——干燥后蒸发皿连同干燥物的总质量，单位为克(g)；

m_8 ——蒸发皿的质量，单位为克(g)；

m_6 ——试样的质量，单位为克(g)。

试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.1 %。

A.10 电导率的测定

A.10.1 仪器和设备

A.10.1.1 天平：感量为0.01 g。

A.10.1.2 电导率仪。


A.10.2 分析步骤

称取试样5 g，精确至0.01 g，加入新煮沸放冷的水40 mL，振摇20 min，离心分离，取上清液，在25 °C±0.1 °C测定电导率。

附录B
微晶纤维素的标准参考红外光谱图

B. 1 微晶纤维素的标准参考红外光谱图

微晶纤维素的标准参考红外光谱图见图B.1。



注：引自FCC 12 1S

图 B. 1 纤维素的标准参考红外光谱图

附录 C

相对黏度 (η_{rel}) 与特性黏数和浓度的乘积 $[\eta]C$ 转换表C.1 相对黏度 (η_{rel}) 与特性黏数和浓度的乘积 $[\eta]C$ 转换表

相对黏度 (η_{rel}) 与特性黏数和浓度的乘积 $[\eta]C$ 转换表见表C.1。

表 C.1 相对黏度 (η_{rel}) 与特性黏数和浓度的乘积 $[\eta]C$ 转换表

η	[η]C									
	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.1	0.098	0.106	0.115	0.125	0.134	0.143	0.152	0.161	0.170	0.180
1.2	0.189	0.198	0.207	0.216	0.225	0.233	0.242	0.250	0.259	0.268
1.3	0.276	0.285	0.293	0.302	0.310	0.318	0.326	0.334	0.342	0.350
1.4	0.358	0.367	0.375	0.383	0.391	0.399	0.407	0.414	0.422	0.430
1.5	0.437	0.445	0.453	0.460	0.468	0.476	0.484	0.491	0.499	0.507
1.6	0.515	0.522	0.529	0.536	0.544	0.551	0.558	0.566	0.573	0.580
1.7	0.587	0.595	0.602	0.608	0.615	0.622	0.629	0.636	0.642	0.649
1.8	0.656	0.663	0.670	0.677	0.683	0.690	0.697	0.704	0.710	0.717
1.9	0.723	0.730	0.736	0.743	0.749	0.756	0.762	0.769	0.775	0.782
2.0	0.788	0.795	0.802	0.809	0.815	0.821	0.827	0.833	0.840	0.846
2.1	0.852	0.858	0.864	0.870	0.876	0.882	0.888	0.894	0.900	0.906
2.2	0.912	0.918	0.924	0.929	0.935	0.941	0.948	0.953	0.959	0.965
2.3	0.971	0.976	0.983	0.988	0.994	1.000	1.006	1.011	1.017	1.022
2.4	1.028	1.033	1.039	1.044	1.050	1.056	1.061	1.067	1.072	1.078
2.5	1.083	1.089	1.094	1.100	1.105	1.111	1.116	1.121	1.126	1.131
2.6	1.137	1.142	1.147	1.153	1.158	1.163	1.169	1.174	1.179	1.184
2.7	1.190	1.195	1.200	1.205	1.210	1.215	1.220	1.225	1.230	1.235
2.8	1.240	1.245	1.250	1.255	1.260	1.265	1.270	1.275	1.280	1.285
2.9	1.290	1.295	1.300	1.305	1.310	1.314	1.319	1.324	1.329	1.333
3.0	1.338	1.343	1.348	1.352	1.357	1.362	1.367	1.371	1.376	1.381
3.1	1.386	1.390	1.395	1.400	1.405	1.409	1.414	1.418	1.423	1.427
3.2	1.432	1.436	1.441	1.446	1.450	1.455	1.459	1.464	1.468	1.473
3.3	1.477	1.482	1.486	1.491	1.496	1.500	1.504	1.508	1.513	1.517
3.4	1.521	1.525	1.529	1.533	1.537	1.542	1.546	1.550	1.554	1.558
3.5	1.562	1.566	1.570	1.575	1.579	1.583	1.587	1.591	1.595	1.600
3.6	1.604	1.608	1.612	1.617	1.621	1.625	1.629	1.633	1.637	1.642
3.7	1.646	1.630	1.654	1.658	1.662	1.666	1.671	1.675	1.679	1.683
3.8	1.687	1.691	1.695	1.700	1.704	1.708	1.712	1.715	1.719	1.723
3.9	1.727	1.731	1.735	1.739	1.742	1.746	1.750	1.754	1.758	1.762
4.0	1.765	1.769	1.773	1.777	1.781	1.785	1.789	1.792	1.796	1.800
4.1	1.804	1.808	1.811	1.815	1.819	1.822	1.826	1.830	1.833	1.837
4.2	1.841	1.845	1.848	1.852	1.856	1.859	1.863	1.867	1.870	1.874

GB xxxx—xxxx

4.3	1.878	1.882	1.885	1.889	1.893	1.896	1.900	1.904	1.907	1.911
4.4	1.914	1.918	1.921	1.925	1.929	1.932	1.936	1.939	1.943	1.946
4.5	1.950	1.954	1.957	1.961	1.964	1.968	1.971	1.975	1.979	1.982
4.6	1.986	1.989	1.993	1.996	2.000	2.003	2.007	2.010	2.013	2.017
4.7	2.020	2.023	2.027	2.030	2.033	2.037	2.040	2.043	2.047	2.050
4.8	2.053	2.057	2.060	2.063	2.067	2.070	2.073	2.077	2.080	2.083
4.9	2.087	2.090	2.093	2.097	2.100	2.103	2.107	2.110	2.113	2.116
5.0	2.119	2.122	2.125	2.129	2.132	2.135	2.139	2.142	2.145	2.148
5.1	2.151	2.154	2.158	2.160	2.164	2.167	2.170	2.173	2.176	2.180
5.2	2.183	2.186	2.190	2.192	2.195	2.197	2.200	2.203	2.206	2.209
5.3	2.212	2.215	2.218	2.221	2.224	2.227	2.230	2.233	2.236	2.240
5.4	2.243	2.246	2.249	2.252	2.255	2.258	2.261	2.264	2.267	2.270
5.5	2.273	2.276	2.279	2.282	2.285	2.288	2.291	2.294	2.297	2.300
5.6	2.303	2.306	2.309	2.312	2.315	2.318	2.320	2.324	2.326	2.329
5.7	2.332	2.335	2.338	2.341	2.344	2.347	2.350	2.353	2.355	2.358
5.8	2.361	2.364	2.367	2.370	2.373	2.376	2.379	2.382	2.384	2.387
5.9	2.390	2.393	2.396	2.400	2.403	2.405	2.408	2.411	2.414	2.417
6.0	2.419	2.422	2.425	2.428	2.431	2.433	2.436	2.439	2.442	2.444
6.1	2.447	2.450	2.453	2.456	2.458	2.461	2.464	2.467	2.470	2.472
6.2	2.475	2.478	2.481	2.483	2.486	2.489	2.492	2.494	2.497	2.500
6.3	2.503	2.505	2.508	2.511	2.513	2.516	2.518	2.521	2.524	2.526
6.4	2.529	2.532	2.534	2.537	2.540	2.542	2.545	2.547	2.550	2.553
6.5	2.555	2.558	2.561	2.563	2.566	2.568	2.571	2.574	2.576	2.579
6.6	2.581	2.584	2.587	2.590	2.592	2.595	2.597	2.600	2.603	2.605
6.7	2.608	2.610	2.613	2.615	2.618	2.620	2.623	2.625	2.627	2.630
6.8	2.633	2.635	2.637	2.640	2.643	2.645	2.648	2.650	2.653	2.655
6.9	2.658	2.660	2.663	2.665	2.668	2.670	2.673	2.675	2.678	2.680
7.0	2.683	2.685	2.687	2.690	2.693	2.695	2.698	2.700	2.702	2.705
7.1	2.707	2.710	2.712	2.714	2.717	2.719	2.721	2.724	2.726	2.729
7.2	2.731	2.733	2.736	2.738	2.740	2.743	2.745	2.748	2.750	2.752
7.3	2.755	2.757	2.760	2.762	2.764	2.767	2.769	2.771	2.774	2.776
7.4	2.779	2.781	2.783	2.786	2.788	2.790	2.793	2.795	2.798	2.800
7.5	2.802	2.805	2.807	2.809	2.812	2.814	2.816	2.819	2.821	2.823
7.6	2.826	2.828	2.830	2.833	2.835	2.837	2.840	2.842	2.844	2.847
7.7	2.849	2.851	2.854	2.856	2.858	2.860	2.863	2.865	2.868	2.870
7.8	2.873	2.875	2.877	2.879	2.881	2.884	2.887	2.889	2.891	2.893
7.9	2.895	2.898	2.900	2.902	2.905	2.907	2.909	2.911	2.913	2.915
8.0	2.918	2.920	2.922	2.924	2.926	2.928	2.931	2.933	2.935	2.937
8.1	2.939	2.942	2.944	2.946	2.948	2.950	2.952	2.955	2.957	2.959
8.2	2.961	2.963	2.966	2.968	2.970	2.972	2.974	2.976	2.979	2.981
8.3	2.983	2.985	2.987	2.990	2.992	2.994	2.996	2.998	3.000	3.002
8.4	3.004	3.006	3.008	3.010	3.012	3.015	3.017	3.019	3.021	3.023
8.5	3.025	3.027	3.029	3.031	3.033	3.035	3.037	3.040	3.042	3.044

	3.046	3.048	3.050	3.052	3.054	3.056	3.058	3.060	3.062	3.064
8.6	3.067	3.069	3.071	3.073	3.075	3.077	3.079	3.081	3.083	3.085
8.8	3.087	3.089	3.092	3.094	3.096	3.098	3.100	3.102	3.104	3.106
8.9	3.108	3.110	3.112	3.114	3.116	3.118	3.120	3.122	3.124	3.126
9.0	3.128	3.130	3.132	3.134	3.136	3.138	3.140	3.142	3.144	3.146
9.1	3.148	3.150	3.152	3.154	3.156	3.158	3.160	3.162	3.164	3.166
9.2	3.168	3.170	3.172	3.174	3.176	3.178	3.180	3.182	3.184	3.186
9.3	3.188	3.190	3.192	3.194	3.196	3.198	3.200	3.202	3.204	3.206
9.4	3.208	3.210	3.212	3.214	3.215	3.217	3.219	3.221	3.223	3.225
9.5	3.227	3.229	3.231	3.233	3.235	3.237	3.239	3.241	3.242	3.244
9.6	3.246	3.248	3.250	3.252	3.254	3.256	3.258	3.260	3.262	3.264
9.7	3.266	3.268	3.269	3.271	3.273	3.275	3.277	3.279	3.281	3.283
9.8	3.285	3.287	3.289	3.291	3.293	3.295	3.297	3.298	3.300	3.302
9.9	3.304	3.305	3.307	3.309	3.311	3.313	3.316	3.318	3.320	3.321

η	[η] C									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10	3.32	3.34	3.36	3.37	3.39	3.41	3.43	3.45	3.46	3.48
11	3.50	3.52	3.53	3.55	3.56	3.58	3.60	3.61	3.63	3.64
12	3.66	3.68	3.69	3.71	3.72	3.74	3.76	3.77	3.79	3.80
13	3.80	3.83	3.85	3.86	3.88	3.89	3.90	3.92	3.93	3.95
14	3.96	3.97	3.99	4.00	4.02	4.03	4.04	4.06	4.07	4.09
15	4.10	4.11	4.13	4.14	4.15	4.17	4.18	4.19	4.20	4.22
16	4.23	4.24	4.25	4.27	4.28	4.29	4.30	4.31	4.33	4.34
17	4.35	4.36	4.37	4.38	4.39	4.41	4.42	4.43	4.44	4.45
18	4.46	4.47	4.48	4.49	4.50	4.52	4.53	4.54	4.55	4.56
19	4.57	4.58	4.59	4.60	4.61	4.62	4.63	4.64	4.65	4.66

注：引自《中国药典》第2020版 微晶纤维素